

## 耐蚀软磁合金

合金 牌号	产品 种类	级别	不同磁场强度 ( A/m ) 时的磁感应强度值, T							矫顽力, A/m	电阻率 $\mu\Omega\cdot\text{cm}$
			B240	Br240	B500	B800	B3200	Br3200	B5000	Hc	$\rho$
			$\geq$	$\leq$	$\geq$	$\geq$	$\geq$	$\leq$	$\geq$	$\leq$	
1J36	棒材	—	0.80	0.30	—	—	1.20	0.35	—	16	80
1J116		—	1.00	—	—	1.10	1.30	—	—	80	44
1J117		I	0.90	—	—	1.00	1.25	—	—	80	—
		II*	1.00	—	—	1.15	1.30	—	—	50	
G1J130*		—	—	—	1	1.10	—	—	1.40	50	80
G1J170*		—	—	—	0.95	1.05	—	—	1.35	50	82

注：1) 以上数据对应材料直径为 10 ~ 100mm。

2) 按国标 GB/T15004-94 生产检验。

3) 带 “\*” 号牌号或指标执行安泰科技股份有限公司内控标准。