

磁滞合金冷轧带材

合金牌号	磁滞性能			
	H_{μ} , Oe	B_{μ} , Gs	P_{μ} , erg/cm ³	K_{μ}
			≥	
2J4	50 ~ 65	13000 ~ 16000	1.5×10^5	0.62
2J7	80 ~ 120	10000 ~ 13000	1.9×10^5	0.61
2J9	110 ~ 150	9000 ~ 12500	2.2×10^5	0.59
2J10	180 ~ 230	9000 ~ 12000	3.0×10^5	0.58
2J11	200 ~ 260	9000 ~ 12000	3.5×10^5	0.57
2J12	250 ~ 350	8000 ~ 11000	4.0×10^5	0.56
2J51	35 ~ 50	12000 ~ 16000	1.0×10^5	0.58
2J52	60 ~ 90	9000 ~ 13500	1.1×10^5	0.5
2J53	80 ~ 150	6000 ~ 9000	1.0×10^5	0.45

注：1) 以上数据对应材料厚度为 0.20 ~ 0.80mm。

2) 国标 GB/T14988-94 标准生产检验。